

GUÍA DE APLICACIÓN

REMARK PAINT
WHITE

IMPORTANTE: LEER Y RESPETAR LA INFORMACIÓN DETALLADA A CONTINUACIÓN PARA ASEGURAR UNA CORRECTA APLICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO. PARA MÁS INFORMACIÓN INGRESAR A WWW.REMARKPAINT.COM

DESCRIPCIÓN

Remark Paint White es una pintura de base solvente destinada para interiores, formulada con materias primas de excelente calidad. Con ella se obtiene un acabado semi brillante y lavable, sobre el que se puede escribir con marcadores para pizarra blanca y borrar sin problemas.

SUPERFICIES

Exclusivo interiores, para pintar sobre superficies de mampostería, metal, yeso o madera, etc., utilizando su correspondiente fondo de sellado.

CARACTERÍSTICAS

- Color: Blanco
- Poder cubritivo: Bajo
- Aplicación: Según instrucciones, con rodillo o pincel. Limpiar elementos de trabajo con thinner.
- Relación de mezcla: 3 a 1 (1 parte de componente B cada 3 partes de componente A)
- Rendimiento: De 10 a 12 m² por litro y por mano, según la absorción de la superficie y el color de fondo a cubrir.
- Secado: 2 horas al tacto, no repintar hasta transcurridas al menos 3 horas. Dibujable a partir de los 7 días desde la última mano.
- Acabado: Semi brillante



NO DILUIR



ASEGURAR
VENTILACIÓN



DURACIÓN DE
LA MEZCLA



NO PINTAR DÍAS
HÚMEDOS



FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS

MODO DE EMPLEO

1. PREPARACIÓN SUPERFICIAL: Eliminar partes flojas, suciedad y grasitud. Si existieran roturas o imperfecciones, reparar. Delimitar superficie a pintar con cinta de enmascarar. Lijar y luego aplicar imprimante en toda la superficie para evitar absorción despareja de la pintura (en paredes: fijador al agua; en madera: fondo blanco; en metales: anti-óxido). Previo a pintar se requiere obtener un acabado liso, blanco mate y sellado de la superficie promoviendo así un correcto funcionamiento y óptima terminación del producto final.

2. MEZCLA: Asegurar adecuada ventilación y elementos de protección personal previo a abrir los envases. No sacudir, revolver cada componente por separado y luego verter la totalidad del contenido B en el envase A, sin dejar sobrante. En caso de ser necesario fraccionar el contenido de los envases, utilizar un tercer recipiente para mezclar. Es fundamental respetar la relación de mezcla entre las partes A y B detallada previamente para garantizar un correcto funcionamiento del producto. Revolver la mezcla durante 2 minutos hasta homogeneizar.

Si el contenido del envase B está rígido, el almacenaje no fue el correcto.

3. APLICACIÓN: La duración máxima de la mezcla A+B es de 30 minutos. Pintar asegurando cobertura total de la superficie y evitando zonas con poca pintura.

Utilizar rodillo de pelo fino para obtener mejor terminación, por ejemplo antigota, lavado y secado previamente.

Se recomienda aplicar de 2 a 3 manos para un correcto funcionamiento. Esperar al menos 3 hs entre mano y mano. Para un mejor acabado dejar transcurrir 24hs y lijar finamente antes de aplicar la siguiente mano.

El acabado debe ser semi brillante para ser utilizado como superficie dibujable. En caso de no alcanzarse la terminación requerida, aplicar una mano más respetando las mismas recomendaciones.

Remover inmediatamente la cinta de enmascarar una vez finalizada la aplicación del producto. Su permanencia durante el secado puede generar desprendimientos de pintura al retirarla.

La aplicación y el secado se deben realizar a temperaturas de 18 a 24°C y humedad relativa entre 60 y 80%. Asegurar ventilación para mantener los parámetros de secado.

4. SECADO: Mantener la pintura fuera de contacto durante al menos 7 días antes de realizar pruebas de funcionamiento.

Asegurar condiciones de ventilación, temperatura y humedad para un correcto secado. Variaciones de dichos parámetros pueden prolongar los tiempos de secado.

PRECAUCIONES

Mantener los envases apartados del fuego y fuera del alcance de los niños. Almacenar a temperaturas de 18 a 24 °C. Evite su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores. Procure adecuada ventilación durante y después de la aplicación. Evite contacto con los ojos y prolongado con piel. Es recomendable el uso de elementos de protección personal.

PRIMEROS AUXILIOS

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES

0-800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS

(011) 4658-7777